PRIMERTEK 101

Aggrappante universale a base di resine acriliche a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (COV) per intonaci, adesivi e rasature

COMPOSIZIONE

PRIMERTEK 101 è una dispersione a base di resine acriliche e sabbie selezionate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso Specifico	1,5 kg/l ca.
pH	8-9
Granulometria	< 0,6 mm
Colore	Grigio
Residuo secco	70 % ca.
Resa	200-300 g/m² ca.
Tempo di attesa prima dell'applicazione di intonaci o rasature	15-30 minuti a seconda delle condizioni ambientali

IMPIEGO

PRIMERTEK 101 viene usato per migliorare l'adesione di intonaci a base di calce e gesso o cemento, rasature, adesivi per piastrelle su supporti in calcestruzzo, laterizio, pavimentazioni preesistenti interne di ceramica o pietre.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve essere libero da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

LAVORAZIONE

Mescolare il prodotto prima dell'utilizzo. PRIMERTEK 101 viene applicato a rullo o a pennello su supporto pulito e integro, dopo aver rimosso eventuali parti sfarinanti o incoerenti.
L'applicazione successiva dell'intonaco o delle rasature va effettuata dopo l'asciugamento del prodotto, a distanza di 15-30 minuti, a seconda delle condizioni ambientali.

SCHEDA TECNICA PRIMERTEK 101 - Edizione 07/2013

Fassa S.p.A. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)

AVVERTENZE

- PRIMERTEK 101 deve essere applicato su fondi asciutti privi di oli, grassi, cere, parti sfarinanti o incoerenti.
- PRIMERTEK 101 va applicato a temperature comprese tra +5ºC e 35°C.
- PRIMERTEK 101 non deve essere applicato in presenza di umidità di risalita.

PRIMERTEK 101 deve essere usato allo stato originale senza aggiunte di materiali estranei, fatta eccezione per la diluizione con acqua.

FORNITURA

Latte da 10 kg ca.

CONSERVAZIONE

Teme il gelo. Il materiale se immagazzinato in locali adeguati, nella confezione originale, ha una durata di 12 mesi.

QUALITÀ

PRIMERTEK 101 è sottoposto ad accurato e costante controllo presso i nostri laboratori. Le materie prime impiegate vengono rigorosamente selezionate e controllate.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio; nelle applicazioni pratiche di cantiere questi possono essere sensibilmente modificati a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Fassa si riserva di apportare modifiche tecniche, senza alcun preavviso.

Fassa S.p.A. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV)